

739 95 Bystřice nad Olší 1260
Česká republika

tel.: +420-558-340 011, 340 034
fax.: +420-558-340 100
e-mail: japtrading@jap.cz
www.jap.cz

IČ: 48398233 DIČ: CZ48398233



Zásypový písek Chromix 3

Použití:

Pro utěsnění výlevek a šoupátkových uzávěrů ocelářských pánví s cílem jejich samočinného otevírání

Parametry:

Obsah:

Cr ₂ O ₃	min. 11 %
SiO ₂	max.65%
H ₂ O	max.0,4 %

Sypká hmotnost max.1,95 kg/dm³

Zrnitost:

0,1-2mm	min.98%
> 2 mm	max.2%

Balení:

Sáčky à 10 kg na paletách