


739 95 Bystřice nad Olší 1260
Česká republika

tel.: 420-558-340 011
fax.: 420-558-340 100
e-mail: japtrading@jap.cz
www.jap.cz

ČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



Použití:

Ve slévárnách při opravách odlitků, pro drážkování a dělení železného odpadu.

Vlastnosti:

Hustota	1,65 - 1,70 g/cm ³
El. odpor	max. 18 μΩm
Pevnost v ohybu	min. 20 MPa
Vlhkost	max. 0,5%
Tloušťka vrstvy Cu	min. 0,10 mm

Balení:

V lepenkových obalech po 50 a 100 ks, vyšší průměry po 15 a 30 ks.

KLASICKÉ ELEKTRODY:

Průměry (mm)	Délky (mm)	Cena (Kč/ks)
4	305	4,00
5	305	4,50
6	305	5,20
6	400	5,45
8	305	5,90
8	400	6,20
10	305	7,90
10	400	8,20
13	305	12,20
13	400	12,60
13	450	13,50
16	450	16,20
16	500	25,00
19	450	30,00

NASTAVOVACÍ ELEKTRODY:

Průměry (mm)	Délky (mm)	Cena (Kč/ks)
8	450	8,50
10	450	10,20
13	450	13,40
16	450	17,50
19	450	22,00

PLOCHÉ HLADKÉ ELEKTRODY:

Rozměry (mm)	Cena (Kč/ks)
3x25x400	19,40
4x20x400	16,80
5x20x400	19,80
6x20x400	19,00