

739 95 Bystřice 1260
Republika Czeska


tel.: +420 558 340 011, 558 340 034

fax: +420 558 340 100

e-mail: info@jap.cz

www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



ELEKTRODY WĘGLOWE – MIEDZIUWANE, RÓWKOWANE

Zastosowanie:

W odlewniach do napraw odlewów oraz do rozdzielania złomu żelaznego.

Właściwości:

Gęstość	1,65 - 1,70 g/cm ³
Opór elektryczny	max. 18 μΩm
Wytrzymałość na zginanie	min. 20 MPa
Wilgotność	max. 0,5%
Grubość warstwy Cu	min. 0,10 mm

Pakowanie:

W kartonie po 50 lub 100 szt, większe średnice po 15 lub 30 szt.

ROZMIARY ELEKTROD:

Średnica (mm)	Długość (mm)
4	305
5	305
6	305
6	400
8	305
8	400
10	305
10	400
13	305
13	400
13	450
16	450
16	500
19	500

ELEKTRODY ŁĄCZONE:

Średnica (mm)	Długość (mm)
8	450
10	455
13	455
16	455
19	455

ELEKTRODY PŁASKIE GŁADKIE:

Rozmiar (mm)
3x25x400
4x20x400
5x20x400
6x20x400