

739 95 Bystřice nad Olší 1260  
Česká republika

tel.: 420-558-340 011, 340 034  
fax.: 420-558-340 100  
e-mail: japtrading@jap.cz  
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



## Feroslitiny standardní - FeMn

**Použití:** pro dezoxidaci a legování litin, oceli aj.  
Mn zvyšuje mez pevnosti, tvrdost a odolnost proti opotřebení

**Chemické složení:**

FeMn :	Mn min. 75 %,
	P max. 0,35 %,
	C 6-8 %,
	S max. 0,03 %

**Rozměr :**

- 3-10 mm, 10-50 mm, 10-80 mm

**Balení:** Big-bag.