

739 95 Bystřice nad Olší 1260  
Česká republika

tel.: 420-558-340 011, 340 034  
fax.: 420-558-340 100  
e-mail: japtrading@jap.cz  
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



## Feroslitiny standardní - FeSi

### Použití:

Legovací přísada

### Chemické složení:

Si	min.	72 %	, min 65%
Al	max.	2 %	
P	max.	0,05 %	
S	max.	0,02 %	
C	max.	0,20 %	

### Rozměr briket:

- 3-10 mm, 10-50 mm, 10-80 mm

### Balení:

- Big-bag.
- Volně loženo.