

739 95 Bystřice nad Olší 1260
Česká republika

tel.: 420-558-340 011, 340 034
fax.: 420-558-340 100
e-mail: japtrading@jap.cz
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



Oválné brikety FeMn, FeSiMn

Použití:

V hutnictví pro legování oceli, litin aj.

Chemické složení:

FeSiMn			FeMn		
Mn	min.	63 %	Mn	min.	62 %
Si		16-20 %	Si	max.	3,5 %
P	max.	0,30 %	P	max.	0,30 %
S	max.	0,03 %	S	max.	0,03 %
C	max.	2,5 %	C		6-8 %

Rozměr briket:

- 55 x 50 x 40 mm
- 70 x 60 x 40 mm

Pevnost:

8 - 15 MPa

Balení:

- Big-bag.
- Volně loženo.