

739 95 Bystřice nad Olší 1260  
Česká republika

tel.: 420-558-340 011, 340 034  
fax.: 420-558-340 100  
e-mail: japtrading@jap.cz  
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



## Feroslitiny standardní – FeSiMn

**Použití:** pro dezoxidaci a jako komplexní slitina Si+Mn, legování oceli

**Chemické složení:**

FeSiMn :	Mn	min.65 %,
	Si	17-20 %,
	C	max. 2 %,
	P	max. 0,30 %,
	S	max.0,04 %

**Rozměr :**

- 5-13 mm,
- 10-50 mm,
- 10-80 mm

**Balení:** Big-bag, volně