

739 95 Bystřice nad Olší 1260  
Česká republika

tel.: 420-558-340 011  
fax.: 420-558-340 100  
e-mail: japtrading@jap.cz  
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



## Magnolite

Slévarenský písek, který se používá především pro přípravu formovacích směsí ve slévárenství s přihlédnutím ke kvalitě povrchu a vlastnostem odlitků.

Nejpoužívanější je slévarenský písek Magnolit GS AFS 47-49 (standardní zrnitost)

### Chemické složení

MgO	min. 48,8 %
SiO <sub>2</sub>	max. 41,2 %
CaO	max. 0,1%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max. 9,1%

hodnota AFS	49,62
střední zrno	0,34 mm
podíl zrn > 0,5 mm	max. 2,5%
podíl prachu < 0,063 mm	max. 1,8%
podíl prachu < 0,02 mm	max. 1,0%
sytná hmotnost	1,45 - 1,5 g/cm <sup>3</sup>

Ztráta žíháním max. 0,2%.

Dodat je možné jakékoliv množství min. od 1,5 t po 22,5 t.