

739 95 Bystřice nad Olší 1260
Česká republika

tel.: 420-558-340 011, 340 034
fax.: 420-558-340 100
e-mail: japtrading@jap.cz
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



Opravárenská hmota

Bazický neformovaný produkt na bázi MgO pro opravy vyzdívek ocelářských pecí.

Chemické složení		Typické
MgO	%	89,0
CaO	%	2,0
SiO ₂	%	1,0
Al ₂ O ₃	%	1,0
Fe ₂ O ₃	%	5,0
Žáruvzdornost		max. 1700 °C
Velikost zrna	mm	0-6

- materiál může být dodatečně olejovaný – obsah oleje (0,5 – 1,5 %).
- balení : volně – auto/vagón nebo v big bag.