

739 95 Bystřice nad Olší 1260
Česká republika
tel.: +420-558-340 011, 340 034
fax.: +420-558-340 100
e-mail: japtrading@jap.cz
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



Nauhličovalo C-97 ve formě pelet

Použití: V metalurgii k nauhličení oceli a litiny.

Chemické složení:

C ^d	min. 97,5 %
S ^d	max. 0,1 %
A ^d	max. 0,8 %
V ^{daf}	max. 1,0 %
W ^r _t	max. 0,5 %

Velikost pelet: Pelety mají tvar válečků o průměru 8mm, délka je 5-25mm.

Balení: Velkoobjemové vaky (cca 500kg pelet v jednom vaku).