

739 95 Bystřice nad Olší 1260  
Česká republika

tel.: 420-558-340 011  
fax.: 420-558-340 100  
e-mail: japtrading@jap.cz  
www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



## Použití:

- Hrubé nauhličení při tavení oceli.
- Jemné nauhličení při mimopecním zpracování.
- Napěnění strusky při tavení oceli v elektrické obloukové peci.
- Jako dodatek do formovacích směsí.

Pro výše uvedené účely nabízíme nauhličovací materiály z kalcinovaného antracitu, kalcinovaného petrol koksu a drceného grafitu.

## Fyzikálně–chemické vlastnosti:

### Kalcinovaný antracit

Obsah uhlíku	%	min. 95
Obsah síry	%	max. 0,3
Obsah popela	%	max. 4
Prchavé látky	%	max. 0,8
Vlhkost	%	max. 1

### Kalcinovaný petrol koks

Obsah uhlíku	%	min. 98
Obsah síry	%	max. 0,8
Obsah popela	%	max. 0,8
Prchavé látky	%	max. 0,5
Vlhkost	%	max. 0,5

### Nauhličovadlo grafitové

Obsah uhlíku	%	min. 98
Obsah síry	%	max. 0,1
Obsah popela	%	max. 0,8
Prchavé látky	%	max. 0,8
Vlhkost	%	max. 0,5

## Balení:

Big bag nebo v menším balení dle dohody s odběratelem.