

739 95 Bystřice 1260
 Česká republika
 tel.: +420 558 340 011, 558 340 034
 fax.: +420 558 340 100
 e-mail: info@jap.cz
 www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



Ocelová drť - GH, GL, GP

G - Ocelová ostrohranná drť se vyrábí drcením speciálně tepelně upravených zrn granulátu o větším průměru. Používá se pro čištění a úpravu povrchu. Vyrábí se ve třech různých tvrdostech.

Technická specifikace:

Chemické složení:

C ≥ 0,85%
 P ≤ 0,05%
 S ≤ 0,05%

Tvrdost:

GH (GA): ≥790 HV (≥64 HRC)
 GL (GB): 570 – 650 HV (53-57 HRC)
 GP (GC): 480 – 550 HV (48-52 HRC)
 tolerance +/- 60HV (+/- 2 HRC)

Okno síta (mm)	Číslo síta	WG 12 (%)	WG 14 (%)	WG 16 (%)	WG 18 (%)	WG 25 (%)	WG 40 (%)	WG 50 (%)	WG 80 (%)	WG 120 (%)
2,80	7	x								
2,36	8	max 20	x							
2,00	10		max 10	x						
1,70	12	min 85		max 10	x					
1,40	14	min 97	min 80		max 30	x				
1,18	16		min 90	min 80		max 40	x			
1,00	18			min 90	min 85		max 20			
0,85	20				min 97			X		
0,71	25					min 85		max 10		
0,60	30					min 97	min 85			
0,50	35						min 97		x	
0,42	40								max 20	
0,35	45							min 80		x
0,30	50							min 90		max 10
0,18	80								min 75	
0,12	120								min 90	min 75
0,07	200									min 90

Vysvětlivky k tabulce třídění: Velikostní označení a třídění podle normy SAE J1923. Hodnoty v tabulce představují kumulovaný podíl materiálu zadrženo nad kontrolním sítím vyjádřený v procentech.

X – vše prochází

Okno síta - jmenovitá velikost oka kontrolního síta v mm.

Balení: Ve 25kg sáčcích na paletě nebo v big bagu.

Skladování a doba použitelnosti: Ocelový granulát musí být skladován v zastřešených suchých prostorech. Jeho použitelnost je při správném skladování minimálně 1 rok od data výroby.