

739 95 Bystřice 1260
Česká republika

tel.: +420 558 340 011, 558 340 034

fax.: +420 558 340 100

e-mail: info@jap.cz

www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



Použití:

- Hrubé nauhličení při tavení oceli.
- Jemné nauhličení při mimopecním zpracování.
- Napěnění strusky při tavení oceli v elektrické obloukové peci.
- Jako dodatek do formovacích směsí.

Pro výše uvedené účely nabízíme nauhličovací materiály z kalcinovaného petrol koxu a drceného grafitu.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

Kalcinovaný petrol koks

Obsah uhlíku	%	min. 98
Obsah síry	%	max. 0,8
Obsah popela	%	max. 0,8
Prchavé látky	%	max. 0,5
Vlhkost	%	max. 0,5

Nauhličovadlo grafitové

Obsah uhlíku	%	min. 98
Obsah síry	%	max. 0,1
Obsah popela	%	max. 0,8
Prchavé látky	%	max. 0,8
Vlhkost	%	max. 0,5

Balení:

Big bag nebo v menším balení dle dohody s odběratelem.